



# Lacq Parketlak

Lacq Parketlak is een extreem sterke no-nonsense lak voor uw hardhouten vloeren parketvloer met een zeer hoge slijtvastheid op basis van urethaan acrylaat die tevens ook geschikt is voor houten meubels. Parketlak laat zich eenvoudig verwerken en is uitermate geschikt voor houten vloeren die intensief worden belast. De Parketlak is een watergedragen lak en is geurarm. Ook resulteert het in geen overlappingsen of aanzetstrepen. De lak is beschikbaar in een zijdeglans en ultra matte afwerking.

## Toepasbaar op:

- Vloeren
- Meubels
- Trappen
- Ander binnenhout

## Verwerking:

### Onbehandeld hout:

1. Ontvet de vloer met Fluxaf Pro-Clean. Tropische houtsoorten, zoals Teak, Wengé e.d. ontvetten met thinner.
2. Schuur het oppervalk volgens de regels van het hout. Gebruik hiervoor korrel P120 – P150. Na het schuren grondig stofzuigen en alle stofrestanten verwijderen.
3. Roer het product goed op.
4. Product kan worden aangebracht met roller, kwast of verfspuit.
5. Wij raden aan om 3 lagen aan te brengen voor maximale bescherming.
6. Tussentijds schuren met korrel P220 of P320.
7. Zorg altijd voor ventilatie.

### Behandeld hout:

1. Verwijder eerst grondig alle oude lak, was of olie lagen, deze kunnen namelijk zorgen voor een negatieve invloed op hechting en kwaliteit van de Lacq Parketlak, dit kan met de juiste schuurmachines en / of reinigingsmiddelen.
2. Schuur het oppervlak volgens de regels van de hout. Gebruik hiervoor korrel P120 - P150. Na het schuren grondig stofzuigen en alle stofrestanten verwijderen.
3. Roer het product goed op.
4. Product kan worden aangebracht met roller of kwast.
5. Wij raden aan om 3 lagen aan te brengen voor maximale bescherming.
6. Tussentijds schuren met korrel P220 of P240.
7. Zorg altijd voor ventilatie.

*Let op! Het product is gebruiksklaar dus niet verdunnen! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.*

## Rendement:

Circa 12 m<sup>2</sup> per liter.

*Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het- gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.*

## Droogtijd:

Stofdroog:	ca. 1,5 uur.
Overschilderbaar na:	ca. 2 uur.
Min. verwerkingstemperatuur:	10 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	30 °C.

## Reinigen:

Gereedschap reinigen met water.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

**Technische kenmerken:**

Vochtregulerende werking: Nee  
Substantie: Vloeistof

**Verkrijgbare hoeveelheden:**

1L & 2,5L.

**Verkrijgbare kleuren:**

Invisible (ultra-mat) & Satin (zijdeglans).

**Houdbaarheid:**

Lacq Parketlak kan gedurende 12 maanden worden opgeslagen tussen de 5°C en 35°C in de oorspronkelijke ongeopende verpakking.

**Veiligheidsadvies:**

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.  
MSDS is te downloaden op [www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).



# Lacq Parquet Varnish

Lacq Parquet Varnish is an extremely strong no-nonsense lacquer for your hardwood floor and parquet flooring with a very high abrasion resistance based on urethane acrylate die is also suitable for wooden furniture. Parquet Varnish is easy and is extremely suitable for wooden floors that become intensive charge. The Parquet Varnish is a water-based varnish and is odorless. It also results in no overlaps or streaks. The varnish is available in a satin gloss and ultra-matte finish.

## Applicable to:

- Floors
- Furniture
- Stairs
- Other interior wood

## Processing:

### Untreated wood:

1. Degrease the floor with Fluxaf Pro-Clean. Tropical woods, such as Teak, Wengé, etc. degrease with thinner.
2. Sand the surface according to the rules of the wood. Use grain P120 - P150 for this.
3. After sanding, vacuum thoroughly and remove all dust residues.
4. Stir the product well.
5. Product can be applied by roller, brush or paint sprayer.
6. We recommend applying 3 layers for maximum protection.
7. Intermediate sanding with P220 or P320 grit.
8. Always provide ventilation.

### Treated wood:

1. First thoroughly remove all old paint, wax or oil layers, as these can cause a negative influence on the adhesion and quality of the Lacq Parquet Varnish, this can be done with the right one sanders and/or cleaning products.
2. Sand the surface according to the rules of the wood. Use grain P120 - P150 for this.
3. After sanding, vacuum thoroughly and remove all dust residues.
4. Stir the product well.
5. Product can be applied by roller or brush.
6. We recommend applying 3 layers for maximum protection.
7. Intermediate sanding with P220 or P240 grit.
8. Always provide ventilation

*Pay attention! The product is ready to use, so do not dilute it! Always put on a sample first to see if you get the desired finish. This can differ per wood type.*

## Coverage:

About 12 m<sup>2</sup> per liter.

*Pay attention! Efficiency always depends on the structure, suction of the wood, the thickness of the layer, the tools used and the conditions of application.*

## Drying time:

Dust dry:	approx. 1,5 hours.
Recoat after:	approx. 2 hours.
Min. processing temperature:	10 °C.
Max. processing temperature:	30 °C.

## Cleaning:

Clean tools with water.

## Technical features:

Moisture regulating effect:	Nee
Substance:	Liquid

The technical information and specifications contained in this data sheet are based on careful investigations and years of practical experience and are provided to the best of our knowledge. The circumstances under which this product works in practice used may cause many variables. This allows VLIEGENTHART B.V. not be held responsible for possible deviations.

**Available quantities:**

1L & 2,5L.

**Available colors:**

Invisible (ultra-mat) & Satin.

**Shelf life:**

2 years in original unopened packaging, frost-free, in a dry place (temperature between 5 °C and 35 ° C).  
Avoid freezing during transport and storage.

**Safety information:**

For detailed safety information, please consult the MSDS.  
MSDS is available on [www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).



# Lacq Vitrificateur Parquet

Lacq Vitrificateur Parquet est un vernis acrylique composé d'uréthane, conçu pour résister dans le temps et protéger les bois durs, que ce soit du parquet ou du mobilier. Le Vernis pour parquet Lacq est facile d'utilisation et très recommandé pour les sols en bois qui subissent beaucoup de passage.

## Applicable à:

- Planchers
- Meubles
- Donner un coup
- Autre bois intérieur

## Traitement:

### *Bois non traité*

1. Dégraisser le sol avec Fluxaf Proclean ; dégraisser au thinner les sols en essence de bois tropical tel que teck, wengé ou équivalent.
2. Poncer la surface dans le sens des lignes du bois. Utiliser pour cela un grain P120 - P150. Après le ponçage, aspirer soigneusement et éliminer tous les résidus de poussière.
3. Bien remuer le produit.
4. Le produit peut être appliqué au rouleau, au pinceau ou au pistolet à peinture.
5. Nous recommandons d'appliquer 3 couches pour une protection maximale.
6. Effectuer un ponçage intermédiaire au grain P220 ou P320.
7. Toujours veiller à une ventilation suffisante.

### *Bois traité (autrement qu'avec Lacq Parquet Varnish)*

1. Enlever d'abord soigneusement toutes les anciennes couches de laque, de cire ou d'huile, car elles peuvent avoir une influence négative sur l'adhérence et la qualité de la Lacq Parquetlak ; cela peut être fait avec les ponceuses et/ou produits de nettoyage adéquats.
2. Poncer la surface dans le sens des lignes du bois. Utiliser pour cela un grain P120 - P150. Après le ponçage, aspirer soigneusement et éliminer tous les résidus de poussière.
3. Bien remuer le produit.
4. Le produit peut être appliqué au rouleau ou au pinceau.
5. Nous recommandons d'appliquer 3 couches pour une protection maximale.
6. Effectuer un ponçage intermédiaire au grain P220 ou P240.
7. Toujours veiller à une ventilation suffisante.

*Faites attention! Mettez toujours d'abord une éprouvette pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Cela peut différer selon le type de bois.*

## Rendement:

Environ 12 m<sup>2</sup> par litre.

*Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.*

## Temps de séchage:

Sec à la poussière:	environ 1,5 heures.
Recouvrable après:	environ 2 heures.
Min. température de traitement:	10 °C.
Max. température de traitement:	30 °C.

## Nettoyer:

Les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau.

## Caractéristiques techniques:

Effet régulateur d'humidité:	Non
Substance:	Liquide

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliedthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

**Quantités disponibles:**

1L & 2,5L.

**Couleurs disponibles:**

Invisible & Satin.

**Durée de Conservation:**

Deux ans après la date de production si le produit est stocké à une température comprise entre 5°C et 30°C dans son emballage original non ouvert.

**Conseils de sécurité:**

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.

La fiche signalétique peut être téléchargée sur [www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).