



Lacq Produra Nordic

Lacq Produra Nordic is een matte, extreem duurzame en hoogwaardig ecologische houtverf voor al uw houten ondergronden, geïnspireerd op de Scandinavische technologie en traditie waarop zij hun houtwerk beschermen. Lacq Produra Nordic is watergedragen en opgebouwd uit 100% natuurlijke oliën, gebaseerd op lijnzaadolie en 4 andere natuurlijke oliën. Deze combinatie van natuurlijke oliën is uniek en geeft het hout een extreem goede bescherming van kern tot bovenkant. Daarnaast is Lacq Produra Nordic 100% plasticvrij, ademend, druipt niet en is gemakkelijk aan te brengen. Bescherm uw hout 10 tot 12 jaar met Lacq Produra Nordic!

Toepasbaar op buitenhout zoals:

- Schuttingen
- Veranda's
- Overkappingen
- Tuinhuizen
- Schuren
- Meubels
- Gevelbekleding
- Hekwerk
- Rabbatdelen

Verwerking:

Behandeling nieuw onbehandeld hout (minder dan 2 jaar oud):

1. Het oppervlak moet schoon, droog en gezond zijn. Verwijder vuil, stof, schimmels, algen- en mosaangroei en loszittende delen. Schuren is niet nodig, alleen wanneer een glad resultaat gewenst is.
2. Zonodig scheuren en gaten repareren met een goede acrylaat- of polyurethaankit. Nooit siliconenkit toepassen!
3. Schoonmaken met [Fluxaf Pro-Clean](#).
4. Lacq Produra Nordic goed oproeren voor gebruik.
5. Aanbrengen met een platte kwast, roller of airless verfspuit, voor een goede afwerking Lacq Produra Nordic in de lengterichting van de houtnerf aanbrengen.
6. Eerste laag verdund aanbrengen, verdunnen met max. 10% water.
7. Schilder slechts één laag als het hout nog vers is met veel hars. De verflaag moet zo dun mogelijk zijn zodat de hars zo goed mogelijk in de verf kan trekken.
8. Kopshout volledig verzadigen met Lacq Produra Nordic 3-4 keer nat-in-nat.
9. Tweede laag onverdund aanbrengen.
10. Derde laag onverdund aanbrengen nadat de tweede laag handdroog aanvoelt.
11. Wij adviseren 3 lagen aan te brengen.

Behandeling behandeld hout:

1. Zet altijd eerst een proefstukje op om te bekijken of u de gewenste afwerking krijgt.
2. Het oppervlak moet schoon, droog en gezond zijn. Verwijder vuil, stof, schimmels, algen- en mosaangroei en loszittende delen. Schuren is niet nodig, alleen wanneer een glad resultaat gewenst is.
3. Bij verflagen die sterk aangetast zijn, adviseren wij deze te verwijderen door middel van schuren, föhnen of afbijten met een [Fluxaf afbijtmiddel](#).
4. Zonodig scheuren en gaten repareren met een goede acrylaat- of polyurethaankit. Geen siliconenkit toepassen.
5. Schoonmaken met [Fluxaf Pro-Clean](#).
6. Lacq Produra Nordic goed oproeren voor gebruik.
7. Aanbrengen met een platte kwast, roller of airless verfspuit, voor een goede afwerking Lacq Produra Nordic in de lengterichting van de houtnerf aanbrengen.
8. Eerste laag onverdund aanbrengen.
9. Kopshout volledig verzadigen met Lacq Produra Nordic 3-4 keer nat-in-nat.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

10. Tweede en derde laag kan pas worden aangebracht nadat het oppervlak handdroog aanvoelt.
11. Wij adviseren 3 lagen aan te brengen.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per ondergrond verschillen.

Onderhoud van het oppervlak:

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de 10-12 onderhoudsarme jaren, dient het oppervlak jaarlijks schoongemaakt en onderhouden te worden. Het oppervlak kan worden gereinigd door het voorzichtig af te vegen. Gebruik hiervoor een vochtige schoonmaakdoek of een zachte spons.

Let op! Ruw borstelen en krachtige schoonmaakmiddelen moet worden vermeden.

Gereedschap:

Roller, kwast of airless verfspuit (spuitmond 0,013"-0,018"). Bij gebruik van een airless verfspuit nabehandelen met een kwast.

Afwerking:

Mat

Rendement:

Circa 4-8 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Verdunnen:

Indien nodig, maximaal 10% met water.

Let op! Zorg dat er voor een uniform oppervlak voldoende hoeveelheid verf gemengd wordt in één pot om kleurverschillen te voorkomen.

Droogtijd:

Stofdroog:	ca. 12 uur.
Overschilderbaar na:	ca. 6 uur.
Min. verwerkingstemperatuur:	5 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	25 °C.
Relatieve luchtvochtigheid:	lager dan 80%
Houtvochtigheid:	lager dan 18%

Let op! Niet verwerken in de volle zon. Lacq Produra Nordic heeft onder normale omstandigheden minimaal 4 weken nodig om volledig te drogen, waarna het geschilderde oppervlak zijn definitieve hardheid en duurzaamheid heeft bereikt.

Reinigen:

Verwijder overtollige verf van gereedschap en reinigen met water en zeep.

Technische kenmerken:

Vochtregulerende werking:	Ja
Bescherming in jaren:	10-12 jaar

Verkrijgbare hoeveelheden:

1L, 2,5L, & 10L.

Verkrijgbare kleuren:

Bijna iedere gewenste kleur, vraag naar de mogelijkheden.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Houdbaarheid:

2 jaar in originele ongeopende verpakkingen, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C). Voorkom bevriezing tijdens vervoer en opslag.

Veiligheidsadvies:

Buiten het bereik van kinderen houden. Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen. MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.

Advies op maat:

Voor gewenst technisch advies op maat, neem dan contact met ons op.