



# Lacq Rapid Oil 2C

Lacq Rapid Oil 2C is een product bestaande uit 2 componenten. Component A is op basis van plantaardige olie en is volledig vrij van oplosmiddel. Met slechts één enkele laag geeft u het hout kleur en de bescherming die het verdient. Met het toevoegen van de oplosmiddel vrije accelerator (component B) versnelt u de droging van de olie waardoor het behandelde oppervlakte sneller te beladen is. De A component kan ook worden toegepast als renovatie- of onderhoudsolie op ondergronden die eerder behandeld zijn met Rapid Oil 2C.

## Toepasbaar op binnenhout:

- Parketvloeren
- Houten tafelbladen
- Keukenbladen
- Ander binnenhout

Lacq Rapid Oil 2C is bestendig tegen water, dus ook geschikt voor badkamers en keukens. Het kleurt en beschermt in één laag. Het heeft een hoge penetratie in ondergrond, waardoor het hout van binnenuit beschermd wordt. Daarnaast bestaat het product uit meer dan 95% herwinbare grondstoffen en biedt hierdoor een duurzame bescherming.

## Verwerking:

1. Onbehandeld hout: schuur het oppervlak volgens de regels van de hout. Gebruik hiervoor geen fijnere korrel dan 120. Let erop dat schuursporen en onregelmatigheden na het aanbrengen van de olie extra zullen opvallen. Na het schuren grondig stofzuigen en alle stofrestanten verwijderen.
2. Meng de A en B Component zorgvuldig en roer het mengsel 2 minuten goed door.
3. Wees er zeker van dat het te behandelen oppervlak droog is. Breng een kleine hoeveelheid Lacq Rapid Oil 2C aan en verspreid deze met een doek of boenmachine met dunne beige pad. Werk in vlakken van 5 - 10 m<sup>2</sup>.
4. Laat Rapid Oil 2C enkele minuten inwerken. Verwijder daarna alle overtollige olie binnen 15 minuten per zone. Gebruik hiervoor een doek of boenmachine met witte pad. Het oppervlak moet handdroog aanvoelen! Werk alle zones op dezelfde manier af.
5. In een goed geventileerde ruimte kan het oppervlak na 24 - 36 uur na de behandeling belast worden. Na 5 dagen kan op het oppervlak gereinigd en onderhouden worden met Lacq Vloerzeep.

*Let op! Het product is gebruiksklaar dus niet verdunnen! Na het mengen maximum 4 - 6 uur verwerkbaar (afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid).*

*Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.*

## Rendement:

Circa 30 - 50 m<sup>2</sup> per liter. Circa 60m<sup>2</sup> per liter bij verbruik industriële toepassingen.

*Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.*

## Droogtijd:

Stofdroog:	ca. 24 uur.
Overschilderbaar na:	ca. 36 uur.
Min. verwerkingstemperatuur:	5 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	30 °C.

## Reinigen:

Gereedschap reinigen met water.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

*Let op! Gebruikte lappen, doeken etc. overgieten met water in verband met broeigevaar.*

**Verkrijgbare hoeveelheden:**

0,5L & 1L.

**Verkrijgbare kleuren:**

Natural, Brown, Chocolate, Chalk White, Creamy White, Grey, Dark Grey & Black.

**Houdbaarheid:**

Lacq RapidOil 2C kan gedurende 24 maanden worden opgeslagen in een koele droge omgeving en in de oorspronkelijke ongeopende verpakking.

*Let op! Heb je niet alles in 1 keer nodig, meng de componenten dan niet met elkaar, want dit verhard snel en is daarna niet meer te gebruiken.*

**Veiligheidsadvies:**

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op [www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.



# Lacq Rapid Oil 2C

Lacq Rapid Oil 2C is a product consisting of 2 components. Component A is based on vegetable oil and is completely solvent-free. With only a single coat gives you the wood color and the protection it deserves. With adding the solvent free accelerator (component B) accelerates you the drying of the oil causing the treated surface to load faster is. The A component can also be used as a renovation or maintenance oil on surfaces previously treated with Rapid Oil 2C.

## Applicable on interior wood:

- Parquet
- Wooden tabletops
- Wooden kitchen surfaces
- Other interior wood

Lacq Rapid Oil 2C is resistant to water, so it is also suitable for bathrooms and kitchens. It colors and protects in one layer. It has a high penetration in substrate, which makes the wood of protected from the inside. In addition, the product consists of more than 95% renewable raw materials and provide lasting protection.

## Processing:

1. Untreated wood: sand the surface according to the rules of the wood. Use do not use a finer grit than 120. Please note that sanding marks and irregularities will be extra noticeable after applying the oil. Vacuum thoroughly after sanding and remove all dust residues.
2. Mix the A and B Component carefully and stir the mixture well for 2 minutes.
3. Make sure that the surface to be treated is dry. Bring a small one amount of Lacq Rapid Oil 2C and spread it with a cloth or polishing machine with thin beige pad. Work in areas of 5 - 10 m<sup>2</sup>.
4. Let Rapid Oil 2C act for a few minutes. Then remove all excess oil within 15 minutes per zone. Use a cloth or polisher with a white pad for this. The surface must feel dry to the touch! Finish all zones in the same way.
5. In a well-ventilated area, the surface can be cleaned after 24 - 36 hours after the treatment taxed. After 5 days the surface can be cleaned and maintained with Lacq Nourishing Floor Soap.

*Pay attention! The product is ready to use, so do not dilute it! After mixing maximum 4 - 6 hours processable (depending on temperature and humidity).*

*Pay attention! Always put on a sample first to see if you get the desired finish. This can differ per wood type.*

## Coverage:

About 30-50 m<sup>2</sup> per liter.

*Pay attention! Efficiency always depends on the structure, suction of the wood, the thickness of the layer, the tools used and the conditions of application.*

## Drying time:

Dust dry:	approx. 24 hours.
Recoatable after:	approx. 36 hours.
Min. processingtemperature:	5 °C.
Max. processingtemperature:	30 °C.

## Cleaning:

Clean tools with water.

*Pay attention! Pour used rags, cloths etc. over with water to avoid the risk of scalding.*

## Available quantities:

0,5L & 1L.

## Available colors:

Natural, Brown, Chocolate, Chalk White, Creamy White, Grey, Dark Grey & Black.

The technical information and specifications contained in this data sheet are based on careful investigations and years of practical experience and are provided to the best of our knowledge. The circumstances under which this product works in practice used may cause many variables. This allows VLIEGENTHART B.V. not be held responsible for possible deviations.

**Shelf life:**

Lacq RapidOil 2C can be stored in a cool dry for 24 months environment and in the original unopened packaging.

*Pay attention! If you do not need everything at once, do not mix the components together, because this hardens quickly and cannot be used afterwards.*

**Safety information:**

For detailed safety information, please consult the MSDS.  
MSDS is available on [www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).



# Lacq Rapid Oil 2C

Le Rapidoil de Lacq est fait de 2 composantes. Le composant A est à base d'huile végétale et totalement exempt de solvants. Avec une seule couche, vous donnez au bois la couleur et la protection qu'il mérite. L'ajout du durcisseur sans solvant (composant B) accélère le séchage de l'huile pour que la surface traitée puisse être utilisée plus rapidement.

## Applicable sur bois intérieur:

- Parquets
- Plateaux de table en bois
- Plans de cuisine
- Autre bois intérieur

Lacq Rapid Oil 2C est résistant à l'eau, il convient donc également aux salles de bain et aux cuisines. Il colore et protège en une seule couche. Il a une pénétration élevée dans le substrat, ce qui protège le bois de l'intérieur. De plus, le produit est composé à plus de 95% de matières premières renouvelables et offre donc une protection durable.

## Traitement:

1. Bois non traité: poncez la surface selon les règles du bois. N'utilisez pas pour cela un grain plus fin que 120. Notez que les marques de ponçage et les irrégularités seront encore plus visibles après l'application de l'huile. Après le ponçage, passez l'aspirateur à fond et éliminez tous les résidus de poussière.
2. Mélangez soigneusement les composants A et B et remuez bien le mélange pendant 2 minutes.
3. Assurez-vous que la surface à traiter est sèche. Appliquez une petite quantité de Lacq Rapid Oil 2C et étalez-la avec un chiffon ou un polisseur avec un fin tampon beige. Travaillez dans des zones de 5 à 10 m<sup>2</sup>.
4. Laisser agir Rapid Oil 2C pendant quelques minutes. Retirez ensuite tout excès d'huile dans les 15 minutes par zone. Utilisez un chiffon ou un polisseur avec un tampon blanc pour cela. La surface doit être sèche au toucher! Terminez toutes les zones de la même manière.
5. Dans un endroit bien ventilé, la surface peut être chargée 24 à 36 heures après le traitement. Après 5 jours, la surface peut être nettoyée et entretenue avec le savon à plancher Lacq.

*Faites attention! Le produit est prêt à l'emploi, alors ne le diluez pas! Peut être utilisé pendant un maximum de 4 à 6 heures après le mélange (en fonction de la température et de l'humidité).*

*Faites attention! Mettez toujours d'abord une éprouvette pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Cela peut différer selon le type de bois.*

## Rendement:

Environ 30 à 50 m<sup>2</sup> par litre. Environ 60 m<sup>2</sup> par litre pour les applications industrielles.

*Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.*

## Temps de séchage:

Sec à la poussière: environ 24 heures.

Recouvrable après: environ 36 heures.

Min. température de traitement: 5 °C.

Max. température de traitement: 30 °C.

## Nettoyer:

Les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau.

## Quantités disponibles:

0,5L & 1L.

## Couleurs disponibles:

Naturel, brun, chocolat, craie blanche, blanc crèmeux, gris, gris foncé et noir.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles ce produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

**Durée de Conservation:**

Lacq RapidOil 2C peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement frais et sec et dans son emballage d'origine non ouvert.

*Faites attention! Si vous n'avez pas besoin de tout en même temps, ne mélangez pas les composants ensemble, car cela durcit rapidement et ne peut plus être utilisé.*

**Conseils de sécurité:**

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.

La fiche signalétique peut être téléchargée sur [www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).